

Kvalitet VM-15M+

Tykkelse	Bredde	Længde
1,57	163,6	163,60
3,30	163,6	163,60
6,85	163,6	163,60
8,89	163,6	163,60
11,03	163,6	163,60
15,20	163,6	163,60
19,63	163,6	163,60
24,30	163,6	163,60
29,23	163,6	163,60
34,40	163,6	163,60
39,83	163,6	163,60
45,50	163,6	163,60

Tykkelse	Bredde	Længde
1,57	76,2	163,60
3,30	76,2	163,60
6,85	76,2	163,60
8,89	76,2	163,60
11,03	76,2	163,60
15,20	76,2	163,60
19,63	76,2	163,60
24,30	76,2	163,60
29,23	76,2	163,60
34,40	76,2	163,60
39,83	76,2	163,60
45,50	76,2	163,60

WC	86%
Cobalt	14%
Grain	Submicron
Densety	14,12
Min TRS	450M psi
Rockwel	"A"
Hardness	90,1

VM-11C+

Tykkelse	Bredde	Længde
1,57	163,6	163,60
3,30	163,6	163,60
6,85	163,6	163,60
8,89	163,6	163,60
11,03	163,6	163,60
15,20	163,6	163,60
19,63	163,6	163,60
24,30	163,6	163,60
29,23	163,6	163,60
34,40	163,6	163,60
39,83	163,6	163,60
45,50	163,6	163,60

WC	89%
Cobalt	11%
Grain	Medium
Densety	14,4
Min TRS	425M psi
Rockwel	"A"
Hardness	89,7